

PESA PERFOBENTONIT® MARINE



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

	Tolerancia
DENSIDAD APARENTE (NF T 73-405).....	650 g/l
ABSORCIÓN DE AGUA (NF V 19-002).....	105 %
HUMEDAD	< 10 %

GRANULOMETRÍA

> 0,210 mm.....	<8 %
0,210 mm – 0,149 mm.....	<24 %
< 0,149 mm.....	<5 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

ARCILLAS SEPIOLITICAS	60%
DOLOMITA	30%
OTROS	10%

COMPOSICIÓN QUÍMICA

SiO ₂	39,0 – 43,0 %
Al ₂ O ₃	9,0 – 10,5 %
Fe ₂ O ₃	3,0 - 4,0 %
CaO.....	8,5 – 11,0 %
MgO.....	15,5 – 17,0 %
Na ₂ O.....	< 0,2 %
K ₂ O.....	2,0 – 2,5 %
TiO ₂	< 0,5 %
MnO.....	< 0,1 %
P ₂ O ₅	< 0,5 %
PPC / LOI.....	16,0 – 19,5 %